SI-SIT 1,5 KA

Plonasluoksnis silikatinis-silikoninis tinkas, „anėlės“ faktūra, grūdelių dydis apie 1,5 mm



TINKO SAVYBĖS:

- **padidintas atsparumas:**
  - **dumblių ir grybelių augimui***
  - **atmosferos veiksnių poveikiui**
  - **smūgiams ir šiluminiams įtempiams**
- **mažas vandens įgeriamumas**
- **labai elastingas**
- **didelis spalvų stabilumas**
- **plati spalvų gama**
- **lengvai dengiamas – labai geros darbinės savybės**
- **tinka dengti rankiniu ir mechanizuotu būdu**
- **yra BOLIX šiltinimo sistemų su EPS polistireninio putplasčio ir mineralinės vatos plokštėmis sudedamoji dalis**

PASKIRTIS:

BOLIX SI-SIT 1,5 KA – silikatinė-silikoninė tinkavimo masė, skirta apsauginėms ir dekoratyvinėms plonasluoksnėms tinko dangoms ant esamų ir naujai statomų pastatų išorinių sienų bei patalpų viduje įrengti. Pagrindai, ant kurių galima dengti tinką:
- EPS polistireniniu putplasčiu ir mineraline vata pagrįstos ETICS išorinių sienų šiltinimo sistemos
- mineraliniai pagrindai, pvz.: betonas, cementinis ir cementinis-kalkinis tinkas.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Jei tinkas yra EPS polistireninio putplasčio arba mineralinės vatos plokščių šiltinimo sistemų apdailos sluoksnis, visa šiltinimo sistema iki armuotojo sluoksnio imtinai turi būti įrengta pagal galiojančią BOLIX šiltinimo instrukciją IB/01 EPS (sistemoms su EPS polistireniniu putplasčiu) arba BOLIX IB/02 MW (sistemoms su mineraline vata).
Neapšiltintų sienų paviršius turi būti tvirtas, lygus, sausas ir nuvalytas nuo sukibimą mažinančių sluoksnių bei medžiagų, pvz., dulkių, riebalų, birių dalelių, bitumo, dumblių ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Silpną ir atšokusį tinką bei senas dažų dangas reikia pašalinti. Įgeriantį pagrindą (ypač akytojo betono) gruntuoti preparatu BOLIX N. Nedidelius pagrindo nelygumus išlyginti klijų mišiniu BOLIX U arba BOLIX SPN (betoniniams pagrindams). Didesnius nelygumus ir pažeidimus išlyginti tinkamu BOLIX W klasės mišiniu.

Prieš dengiant tinką pagrindą gruntuoti tinko spalvą atitinkančiu gruntu BOLIX SIG Kolor. Gruntuoti nereikia, kai tinkas dengiamas ant klijų mišinio BOLIX KD.

GAMINIO PARUOŠIMAS:

Pakuotėje esantis gaminys paruoštas naudoti. Prieš naudojimą visą pakuotės turinį kruopščiai išmaišyti mažo greičio maišykle iki vientisos konsistencijos. Toliau maišyti nerekomenduojama, nes į masę gali patekti oro.
Vasarą leidžiama masę praskiesti nedideliu kiekiu švaraus vandens – iki 400 ml vienai 30 kg pakuotei. Į kiekvieną pakuotę įpilti vienodą vandens kiekį. Be vandens, į masę negalima dėti jokių kitų medžiagų.

NAUDOJIMAS:

Ant tinkamai paruošto pagrindo masę dengti plonu, tolygiu sluoksniu lygia nerūdijančiojo plieno glaistykle. Tada trumpa nerūdijančiojo plieno glaistykle nubraukti medžiagos perteklių iki grūdelių storio. Nubrauktą medžiagą galima panaudoti dar kartą, prieš tai ją išmaišius. Norimą faktūrą išgauti sukamaisiais judesiais trinant tinką plastikine glaistykle. Dirbant plastikinę glaistyklę reguliariai valyti mentele nuo prilipusio mišinio.

Dėl mechanizuoto tinko dengimo kreipkitės į BOLIX techninio klientų aptarnavimo skyrių tel. 801 650 222.

PASTABOS IR NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS:

- Dideliuose saulės apšviestuose fasado plotuose nerekomenduojama naudoti tamsių spalvų (HBW < 30), nes jos labiau sugeria saulės spinduliuotę. Siekiant atspindėti dalį saulės spindulių šiluminės energijos ir taip sumažinti fasado paviršiaus temperatūrą, pasirinktoms BOLIX Spectrum 300+ paletės spalvoms (36A, 36B, 37A, 37B, 38A, 38B, 39A, 39B) rekomenduojama naudoti tinkavimo mases su „cool“ pigmentais.
- Tinkuotas paviršius neturi būti ilgą laiką veikiamas vandens, besikaupiančio sniego ar drėgmės dėl kapiliarinio vandens kilimo.
- Prieš pradedant darbus visus netinkuojamus elementus tinkamai uždengti ir apsaugoti.
- Naujai įrengtą cementinį ir cementinį-kalkinį tinką galima dengti jam subrendus, bet ne anksčiau kaip po 28 dienų.
- Nustatyti tinkuojamo paviršiaus plotą atsižvelgiant į oro sąlygas, pagrindo tipą ir darbų atlikimo galimybes.
- Vieną vientisą paviršių tinkuoti nepertraukiamai, naudojant tos pačios gamybos partijos medžiagą.
- Dengiant tinką ir jam džiūstant paviršių saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių ir vėjo. Ant pastolių naudoti apsauginius tinklus.
- Šviežiai padengto tinko negalima drėkinti vandeniu.
- Dėl gaminyje naudojamų natūralių užpildų išdžiūvusiame tinko paviršiuje gali pasitaikyti pavienių tamsesnių arba šviesesnių grūdelių. Tai neturi neigiamo poveikio tinko patvarumui.
- Prieš tinkuojant patikrinti, ar gaminio spalva atitinka užsakytą spalvą.
- Žema temperatūra, didelė oro drėgmė ir nepakankama oro apykaita pailgina tinko džiūvimo laiką.
- Baigus darbus įrankius ir rankas nuplauti tekančiu vandeniu, nes išdžiūvusį tinką nuvalyti sunku.

Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel.33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

SI-SIT 1,5 KA

Plonasluoksnis silikatinis-silikoninis tinkas, „samanėlės“ faktūra, grūdelių dydis apie 1,5 mm

- Patalpas, kuriose buvo atliekami darbai, vėdinti, kol išnyks gaminio kvapas.
- Atidarytą pakuotę sandariai uždaryti, o jos turinį sunaudoti kuo greičiau.
- Tinko dangai atnaujinti naudoti dažus BOLIX SIL, BOLIX SIL Complex arba BOLIX SIL-P.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Saugoti akis ir odą. Patekus į akis, nedelsiant gausiai plauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

BŪTINI ĮRANKIAI:

- Maišytuvas arba mažo greičio gręžtuvas (400÷500 aps./min.) su krepšiniu maišikliu
- Ilga ir trumpa nerūdijančiojo plieno glaistyklė
- Trumpa plastikinė glaistyklė faktūrai formuoti
- Nerūdijančiojo plieno mentelė
- Kibiras
- Lipnioji juosta tinkuojamiems ir netinkuojamiems paviršiams atskirti bei sujungimams įrengti

TECHNINIAI DUOMENYS:

Toliau pateikti techniniai duomenys galioja esant +23 (±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykinei oro drėgmei.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant ir kietėjant: nuo +5 °C iki +25 °C
Santykinė oro drėgmė dengiant ir kietėjant: iki 80 %
Tūrinis tankis: apie 1,91 g/cm³ (±10 %)
Šilumos laidumo koeficientas λ (lentelinė vertė): ≤ 0,67 W/(m·K)
Vandens garų difuzijos varžos faktorius μ: ≤ 190
Vandens garų pralaidumas pagal PN-EN ISO 7783-2: V2 kategorija
Vandens įgertis pagal PN-EN 1062-3: W3 kategorija
Spalva: BOLIX KOLOR Spektrum 300+ spalvų paletė kitos spalvos pagal užsakovo pateiktą pavyzdį
Tinko džiūvimo trukmė: ne trumpiau kaip 24 val.
Pakuotė: 25 kg kibiras
Pakuočių skaičius ant padėklo ir gaminio grynasis svoris: 24 vnt. / apie 720 kg
Tinkamumo naudoti terminas: 18 mėnesių – galiojimo data nurodyta ant pakuotės

ORIENTACINĖS SĄNAUDOS:

apie 2,2 ÷ 2,8 kg/m²

Norint tiksliai nustatyti gaminio sąnaudas konkrečiam pagrindui, rekomenduojama atlikti bandomąjį tinkavimą.

LAIKYMAS:

Laikyti nepažeistoje originalioje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Saugoti nuo stiprių saulės spindulių ir šalčio. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SUDĖTIS:

Organiniai rišikliai, silikatai, natūralūs užpildai, modifikuojantys priedai, pigmentai, hidrofobizuojančios medžiagos ir biocidiniai priedai.

*Pagal specialų užsakymą galima pagaminti BOLIX Complex linijos tinką, pasižymintį dideliu atsparumu mikrobiologiniam apaugimui (dumbliais, grybeliais), skirtą aplinkai, kurioje ypač dažnai susidaro biologinės apnašos.

BOLIX S.A. garantuoja tinkamą gaminio kokybę, tačiau neturi įtakos jo naudojimo sričiai ir būdui. BOLIX neatsako už projektuotojo ir rangovo darbą. Visa pirmiau pateikta informacija parengta sąžiningai, remiantis naujausiomis žiniomis ir naudojimo technologijomis. Ji nepakeičia projektuotojo ir rangovo profesinio pasirengimo ir neatleidžia jų nuo pareigos laikytis statybos darbų taisyklių bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Kilus abejonių, reikia atlikti atitinkamus bandymus arba kreiptis į BOLIX techninį skyrių. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni leidimai netenka galios.

Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel.33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl