BOLIX SIG Kolor

Plonasluoksnių silikoninių ir silikatinių-silikoninių tinkų gruntas



GRUNTO SAVYBĖS:

- **palengvina tinko dengimą – sudėtyje yra kvarco miltelių**
- **sutvirtina pagrindą**
- **mažina pagrindo dulkėtumą ir suvienodina jo įgeriamumą**
- **apsaugo nugruntuotą paviršių nuo žalingo drėgmės poveikio**
- **neleidžia nešvarumams iš pagrindo sluoksnių patekti į tinką ir sumažina dėmių atsiradimo galimybę**
- **sumažina pagrindo spalvos persišvietimą per tinko struktūrą**
- **yra BOLIX šiltinimo sistemų su EPS polistireninio putplasčio ir mineralinės vatos plokštėmis sudedamoji dalis**

PASKIRTIS:

BOLIX SIG Kolor – tinkavimo gruntas, skirtas sienų pagrindams gruntuoti prieš dengiant tinku:
- silikoniniu tinku BOLIX SIT / BOLIX SIT Complex
- silikoniniu tinku BOLIX SIT-P su vandens lašelių („perlavimosi“) efektu
- silikatiniu-silikoniniu tinku BOLIX SI-SIT
ant esamų ir naujai statomų pastatų išorinių sienų bei patalpų viduje.

Pagrindai, ant kurių galima naudoti tinkavimo gruntą:
- EPS polistireniniu putplasčiu ir mineraline vata pagrįstų ETICS išorinių sienų šiltinimo sistemų armuotasis sluoksnis,
- mineraliniai pagrindai, pvz.: betonas, cementinis ir cementinis-kalkinis tinkas.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

ETICS šiltinimo sistemų armuotasis sluoksnis turi būti įrengtas pagal galiojančią BOLIX šiltinimo instrukciją Nr. IB/01/2001.
Neapšiltintų sienų paviršius turi būti tvirtas, lygus, sausas ir nuvalytas nuo sukibimą mažinančių sluoksnių bei medžiagų, pvz., dulkių, riebalų, birių dalelių, bitumo, dumblių ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Silpną ir atšokusį tinką bei senas dažų dangas reikia pašalinti. Įgeriantį pagrindą (ypač akytojo betono) gruntuoti BOLIX N gruntu.

Nedidelius pagrindo nelygumus išlyginti klijavimo skiediniu armavimo tinkleliui įterpti, pvz., BOLIX U, arba cementiniu glaistu BOLIX SPN (betoniniams pagrindams). Didesnius nelygumus ir ertmes išlyginti BOLIX W skiediniu.

GRUNTO PARUOŠIMAS:

Pakuotėje esantis gaminys paruoštas naudoti. Prieš pat naudojimą visą pakuotės turinį kruopščiai išmaišyti. Nedėti kitų sudedamųjų medžiagų.

NAUDOJIMAS:

Tolygiai užtepti vieną sluoksnį plačiu dažymo šepečiu arba dažymo voleliu. Tinką dengti tinkavimo gruntui išdžiūvus.

PASTABOS IR NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS:

- Nenaudoti ant paviršių, kuriuos ilgą laiką veikia vanduo, ant kurių kaupiasi sniegas, taip pat ant pagrindų, neapsaugotų nuo kapiliarinės drėgmės kilimo.
- Prieš pradedant darbus, visus darbų zonoje esančius elementus, kurių neketinama gruntuoti, tinkamai uždengti ir apsaugoti.
- Naujai įrengtą cementinį ir cementinį-kalkinį tinką brandinti ne trumpiau kaip 28 dienas.
- Nustatyti gruntuojamą plotą, atsižvelgiant į oro sąlygas, pagrindo rūšį ir darbų atlikimo galimybes.
- Prieš gruntuojant mineralinius pagrindus, padengtus gerai sukibusia dažų danga, nušlifuoti šiurkščiu švitriniu popieriumi, tada nuvalyti šepečiu ir kruopščiai nusiurbti dulkes.
- Armuotąjį sluoksnį gruntuoti tik išdžiūvus armuotajam sluoksniui įrengti naudotam klijavimo skiediniui.
- Naudoti tinkavimo gruntą, kurio spalva artima tinko dangos spalvai.
- Dengiant ir džiūstant tinkavimo gruntui, paviršius saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių ir vėjo. Ant pastolių naudoti apsauginius tinklus.
- Žema temperatūra, padidėjusi drėgmė ir nepakankama oro cirkuliacija pailgina tinkavimo grunto džiūvimo laiką.
- Baigus darbus, įrankius ir rankas nuplauti tekančiu vandeniu; išdžiūvus gaminiui, valyti sunkiau.
- Pradarytą gaminio pakuotę sandariai uždaryti, o jos turinį sunaudoti kuo greičiau.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Saugoti akis ir odą. Gaminiui patekus tiesiai į akis, jas gausiai plauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

BŪTINI ĮRANKIAI:

■ Platus dažymo šepetys arba dažymo volelis

TECHNINIAI DUOMENYS:

Toliau pateikti techniniai parametrai taikomi esant +23 (±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykinei oro drėgmei. Kitomis sąlygomis nurodyti parametrai gali kisti.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant ir džiūstant:
nuo +5 °C iki +25 °C

Santykinė oro drėgmė dengiant ir džiūstant:
iki 80 %

Tūrinis tankis:
apie 1,38 g/cm³ (±10 %)

Spalva:
balta arba atitinkanti BOLIX SPEKTRUM 300+ spalvų paletę

Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel.33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX SIG Kolor

Plonasluoksnių silikoninių ir silikatinių-silikoninių tinkų gruntas

Blizgumo laipsnis:
matinis

Džiūvimo trukmė:
ne trumpiau kaip 4 val.

LOJ kiekis:
LOJ kiekio riba (kat. A/g/FW) – 30 g/l (2010 m.)
Gaminyje yra ne daugiau kaip 30 g/l LOJ (VOC).

Pakuotės:
5 kg, 25 kg

Pakuočių skaičius ant padėklo ir gaminio grynasis svoris:
5 kg: 80 / apie 400 kg
25 kg: 24 / apie 600 kg

Tinkamumo naudoti terminas:
12 mėnesių – galiojimo data nurodyta ant pakuotės

ORIENTACINĖS SĄNAUDOS:

apie 0,25 ÷ 0,40 kg/m²
Sąnaudos priklauso nuo pagrindo lygumo, įgeriamumo ir šiurkštumo. Norint tiksliai nustatyti gaminio sąnaudas, rekomenduojama atlikti bandymą ant konkretaus pagrindo.

LAIKYMAS:

Laikyti nepažeistose, originaliai uždarytose pakuotėse nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Saugoti nuo intensyvių saulės spindulių ir šalčio. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SUDĖTIS:

Vandeninės polimerų ir silikono dispersijos, mineraliniai užpildai, kvarco milteliai ir modifikuojančios medžiagos.

BOLIX S.A. garantuoja tinkamą gaminio kokybę, tačiau neturi įtakos jo naudojimo sričiai ir būdui. BOLIX neatsako už projektuotojo ir rangovo darbą. Visa pirmiau pateikta informacija pateikta sąžiningai, remiantis naujausiomis žiniomis ir taikymo technologijomis. Ji nepakeičia projektuotojo ir rangovo profesinio pasirengimo ir neatleidžia jų nuo pareigos laikytis statybos darbų vykdymo taisyklių bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Kilus abejonių, reikia atlikti atitinkamus bandymus arba kreiptis į BOLIX techninį skyrių. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni leidimai netenka galios.

Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel.33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl