BOLIX SI-SIT 1,5 KA

Plonasluoksnis silikoninis tinkas, „samanėlės“ faktūra, grūdelių dydis apie 1,5 mm



GAMINIO SAVYBĖS:

- **didelis atsparumas:**
  - **atmosferos veiksnių poveikiui**
  - **UV spinduliuotei**
  - **smūgiams ir šiluminiams įtempiams**
- **savaime nusivalantis – mažas tinko dangos drėkinamumas, hidrofobinis**
- **armuotas mikropluoštu**
- **didelis spalvų stabilumas**
- **laidus vandens garams**
- **padidintas atsparumas dumblių ir grybelių augimui**
- **plati spalvų gama**
- **yra BOLIX šiltinimo sistemų su EPS ir XPS polistireninio putplasčio bei mineralinės vatos plokštėmis sudedamoji dalis**

PASKIRTIS:

BOLIX SIT 1,5 KA – silikoninė (organosilicio) tinkavimo masė, skirta apsauginėms ir dekoratyvinėms plonasluoksnėms tinko dangoms rankiniu būdu ant esamų ir naujai statomų pastatų išorinių sienų bei patalpų viduje įrengti.

Pagrindai, ant kurių galima dengti tinką:
- pastatų išorinių sienų šiltinimo sistemos ETICS (su polistireniniu putplasčiu ir mineraline vata)
- mineraliniai pagrindai, pvz.: betonas, cementinis ir cementinis-kalkinis tinkas.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Jei tinkavimo masė BOLIX SIT 1,5 KA yra šiltinimo sistemos su EPS polistireninio putplasčio arba mineralinės vatos plokštėmis apdailos sluoksnis, visa šiltinimo sistema iki armuotojo sluoksnio imtinai turi būti įrengta pagal galiojančią BOLIX šiltinimo instrukciją IB/01 EPS (sistemoms su EPS polistireninio putplasčio plokštėmis) arba BOLIX IB/02 MW (sistemoms su mineralinės vatos plokštėmis).
Neapšiltintų sienų paviršius turi būti tvirtas, lygus, sausas ir nuvalytas nuo sukibimą mažinančių sluoksnių bei medžiagų, pvz., dulkių, riebalų, birių dalelių, bitumo, dumblių ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Silpną ir atšokusį tinką bei senas dažų dangas reikia pašalinti. Įgeriantį pagrindą (ypač akytojo betono) gruntuoti preparatu BOLIX N. Nedidelius pagrindo nelygumus išlyginti armavimo tinkleliui įplukdyti skirtu klijų mišiniu, pvz., BOLIX U, arba cementiniu glaistu BOLIX SPN (betoniniams pagrindams). Didesnius nelygumus ir pažeidimus išlyginti mišiniu BOLIX W.
Prieš dengiant silikoninį tinką BOLIX SIT 1,5 KA pagrindą gruntuoti tinko spalvą atitinkančiu tinko gruntu BOLIX SIG Kolor. Gruntuoti nereikia, kai pagrindas yra BOLIX KD klijų sluoksnis.

GAMINIO PARUOŠIMAS:

Pakuotėje esantis gaminys paruoštas naudoti. Prieš naudojimą visą pakuotės turinį kruopščiai išmaišyti mažo greičio maišykle iki vientisos konsistencijos. Toliau maišyti nerekomenduojama, nes į masę gali patekti oro.
Dėmesio! Vasarą tinką galima praskiesti švariu vandeniu – iki 330 ml vienai 25 kg masės pakuotei. Į kiekvieną pakuotę reikia įpilti vienodą vandens kiekį. Be vandens, negalima dėti jokių kitų medžiagų.

NAUDOJIMAS:

Tinkavimo masę ant pagrindo dengti plonu, tolygiu sluoksniu lygia nerūdijančiojo plieno glaistykle. Masės perteklių trumpa nerūdijančiojo plieno glaistykle nubraukti iki grūdelių storio. Nubrauktą medžiagą galima panaudoti dar kartą, prieš tai ją išmaišius. Tada sukamaisiais judesiais plastikine glaistykle suformuoti vientisą faktūrą. Plastikinę glaistyklę reguliariai valyti mentele nuo masės pertekliaus.

PASTABOS IR NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS:

- Dideliuose saulės apšviestuose fasado plotuose nerekomenduojama naudoti tamsių spalvų (HBW < 30), nes jos labiau sugeria saulės spinduliuotę. Siekiant atspindėti dalį saulės spindulių šiluminės energijos ir taip sumažinti fasado paviršiaus temperatūrą, pasirinktoms BOLIX Kolor Spectrum 300+ paletės spalvoms (36A, 36B, 37A, 37B, 38A, 38B, 39A, 39B) rekomenduojama naudoti tinkavimo mases su „cool“ pigmentais.
- Nenaudoti ant paviršių, kuriuos ilgą laiką veikia vanduo ar ant kurių kaupiasi sniegas, taip pat ant pagrindų, neapsaugotų nuo kapiliarinio vandens kilimo.
- Prieš dengiant tinko dangą visus darbų zonoje esančius, bet netinkuojamus elementus tinkamai uždengti ir apsaugoti.
- Naujai įrengtą cementinį ir cementinį-kalkinį tinką brandinti ne trumpiau kaip 28 dienas.
- Nustatyti tinkuojamo paviršiaus plotą atsižvelgiant į oro sąlygas, pagrindo tipą ir darbų atlikimo galimybes.
- Vieną vientisą paviršių tinkuoti nepertraukiamai, naudojant tos pačios gamybos partijos medžiagą.
- Dengiant tinkavimo masę ir jai džiūstant paviršių saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių ir vėjo. Ant pastolių naudoti apsauginius tinklus.
- Šviežiai padengto tinko negalima drėkinti vandeniu.
- Faktūrą formuojantys grūdeliai yra natūralios kilmės užpildas, kuriame gali būti tamsesnės arba šviesesnės spalvos intarpų. Todėl išdžiūvusio tinko faktūroje gali matytis tamsesnių arba šviesesnių užpildo intarpų. Tai neturi neigiamo poveikio įrengtos tinko dangos patvarumui.
- Prieš įrengiant tinko dangą patikrinti, ar gaminio spalva atitinka užsakytą spalvą.
- Žema temperatūra, didelė oro drėgmė ir nepakankama oro apykaita pailgina tinko džiūvimo laiką.

Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel.33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX SI-SIT 1,5 KA

Plonasluoksnis silikoninis tinkas, „samanėlės“ faktūra, grūdelių dydis apie 1,5 mm

- Baigus darbus įrankius ir rankas nuplauti tekančiu vandeniu, nes išdžiūvusį tinką nuvalyti sunku.
- Prieš pradedant naudoti patalpas jas vėdinti, kol išnyks gaminio kvapas.
- Atidarytą tinkavimo masės pakuotę sandariai uždaryti, o jos turinį sunaudoti kuo greičiau.
- Tinko dangai atnaujinti naudoti dažus BOLIX SIL, BOLIX SIL Complex arba BOLIX SIL-P.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Saugoti akis ir odą. Patekus į akis, nedelsiant gausiai plauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

BŪTINI ĮRANKIAI:

- Maišytuvas arba mažo greičio gręžtuvas (400÷500 aps./min.) su krepšiniu maišikliu
- Ilga ir trumpa nerūdijančiojo plieno glaistyklė
- Trumpa plastikinė glaistyklė faktūrai formuoti
- Nerūdijančiojo plieno mentelė
- Kibiras
- Lipnioji juosta tinkuojamiems ir netinkuojamiems paviršiams atskirti bei sujungimams įrengti

TECHNINIAI DUOMENYS:

Toliau pateikti techniniai duomenys galioja esant +23 (±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykinei oro drėgmei. Kitomis sąlygomis nurodytos vertės gali pasikeisti.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant ir kietėjant: nuo +5 °C iki +25 °C
Santykinė oro drėgmė dengiant ir kietėjant: iki 80 %
Tūrinis tankis: apie 1,92 g/cm³ (±10 %)
Šilumos laidumo koeficientas λ (lentelinė vertė): ≤ 0,67 W/(m·K)
Vandens garų difuzijos varžos faktorius μ: ≤ 150
Vandens garų pralaidumas pagal PN-EN ISO 7783-2: V2 kategorija
Vandens įgertis pagal PN-EN 1062-3: W3 kategorija
Spalva: BOLIX Kolor Spektrum 300+ spalvų paletė kitos spalvos pagal užsakovo pateiktą pavyzdį
Tinko džiūvimo trukmė: ne trumpiau kaip 24 val.
Pakuotė: 25 kg kibiras
Pakuočių skaičius ant padėklo ir gaminio grynasis svoris: 33 vnt. / apie 825 kg
Tinkamumo naudoti terminas: 18 mėnesių – galiojimo data nurodyta ant pakuotės

ORIENTACINĖS SĄNAUDOS:

apie 2,2 ÷ 2,8 kg/m²

Norint tiksliai nustatyti gaminio sąnaudas konkrečiam pagrindui, rekomenduojama atlikti bandymą.

LAIKYMAS:

Laikyti nepažeistose, originaliai uždarytose pakuotėse nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Saugoti nuo stiprių saulės spindulių ir šalčio. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SUDĖTIS:

Silikoninis rišiklis, natūralūs užpildai, modifikuojantys priedai, pigmentai, hidrofobizuojančios medžiagos, biocidiniai priedai ir armuojantys mikropluoštai.

BOLIX S.A. garantuoja tinkamą gaminio kokybę, tačiau neturi įtakos jo naudojimo sričiai ir būdui. BOLIX neatsako už projektuotojo ir rangovo darbą. Visa pirmiau pateikta informacija parengta sąžiningai, remiantis naujausiomis žiniomis ir naudojimo technologijomis. Ji nepakeičia projektuotojo ir rangovo profesinio pasirengimo ir neatleidžia jų nuo pareigos laikytis statybos darbų taisyklių bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Kilus abejonių, reikia atlikti atitinkamus bandymus arba kreiptis į BOLIX techninį skyrių. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni leidimai netenka galios.

Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel.33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl