

BOLIX P baltas 25 kg

Baltas C2T klasės plonasluoksnis klijų mišinys marmurui ir natūraliam akmeniui

Dokumento statusas: lietuviškas informacinis vertimas pagal oficialų BOLIX lenkišką techninių duomenų lapą. Dokumentas nepakeičia gamintojo originalo. Prieš naudojimą patikrinkite aktualią gamintojo dokumento versiją.

1. Produkto paskirtis

BOLIX P baltas - balto cemento pagrindo C2T klasės klijų mišinys, skirtas marmurui, šviesiam ir spalvos pokyčiams jautriam natūraliam akmeniui, taip pat keraminėms ir akmens masės plytelėms. Naudojamas sienoms ir grindims pastatų viduje bei išorėje.

2. Esminės savybės

- Padidintas sukibimas - C2 klasė.
- Sumažintas slydimas - T savybė, todėl patogiau klijuoti ant vertikalių paviršių.
- Balta mišinio spalva mažina šviesaus akmens ir marmuro spalvos pakitimo riziką.
- Atsparus šalčiui, skirtas vidaus ir lauko darbams.
- Tinka laikinai drėgnoms patalpoms, stipriau apkraunamoms grindims ir stiklo blokelių mūriui pagal techninį lapą.

3. Tinkamos dangos ir naudojimo sritys

- marmuras ir šviesus natūralus akmuo;
- spalvos pokyčiams jautrios akmens dangos;
- keraminės ir akmens masės plytelės;
- sienos ir grindys viduje bei lauke;
- virtuvės, vonios kambariai ir kitos laikinai drėgnos patalpos.

4. Tinkami pagrindai

- betonas ir gelžbetonis;
- cementiniai ir cementiniai-kalkiniai tinkai;
- cementiniai išlyginamieji sluoksniai;
- gipskartonio plokštės vidaus patalpose;
- kiti stabilūs mineraliniai pagrindai, paruošti pagal BOLIX reikalavimus.

5. Techniniai duomenys

Klijų klasė	C2T pagal PN-EN 12004
Spalva	Balta
Sluoksnio storis	2-10 mm
Darbo temperatūra	nuo +5 °C iki +25 °C
Paruošto mišinio naudojimo laikas	iki 2 val.
Atvirasis laikas	apie 20 min.
Plytelių koregavimo laikas	apie 20 min.
Vaikščiojimas / siūlių glaistymas	ne anksčiau kaip po 24 val.
Pilna apkrova	po maždaug 3 dienų

Atsparumas temperatūrai	nuo -30 °C iki +70 °C
Orientacinė išeiga	apie 1,50 kg/m ² kiekvienam 1 mm vientiso sluoksnio storiui
Pakuotė	25 kg

6. Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti laikantis apkrovą, stabilus, sausas, lygus ir švarus. Pašalinkite dulkes, riebalus, vašką, bitumą, silpnus sluoksnius, dažų likučius ir kitas sukibimą mažinančias medžiagas. Įgeriančius, dulkėtus ar specifinius pagrindus gruntuokite pagal aktualias BOLIX sistemos rekomendacijas. Nelygumus išlyginkite tinkamu remonto ar išlyginamuoju mišiniu.

7. Mišinio paruošimas

Į švarų indą supilkite gamintojo originaliame techniniame lape arba ant pakuotės nurodytą švaraus vandens kiekį. Palaipsniui suberkite sausą mišinį ir maišykite lėtai maišytuvu iki vienalytės konsistencijos. Po trumpos brandinimo pauzės permaišykite. Į pradėjusį rišti mišinį nepilkite papildomo vandens ir nedėkite kitų medžiagų.

8. Klijavimas

- Lygiu mentelės kraštu plonai įtrinkite klijus į paruoštą pagrindą.
- Nedelsiant paskirstykite klijus dantyta mentele; dantukų dydį parinkite pagal plytelę ir pagrindo lygumą.
- Plyteles dėkite į šviežią sluoksnį ir prispauskite slankiuoju judesiu, palikdami reikiamas siūles.
- Lauke, drėgnose zonose ir esant didesnei apkrovai kontroliuokite pilną klijų padengimą po plytele.
- Klijų perteklių pašalinkite prieš sukietėjimą; šviežiai priklijuotą dangą saugokite nuo vandens, šalčio ir per greito džiūvimo.

9. Apribojimai ir rekomendacijos

- Prieš klijuojant ypač jautrų, permatomą ar brangų akmenį rekomenduojama atlikti bandomąjį plotą.
- OSB, senai keraminei dangai, dideliu formatui ar stipriai deformuojamiems pagrindams rinkitės BOLIX SE baltą C2TE S1.
- Nenaudokite ant nestabilių, drėgnų, užterštų ar kylančios drėgmės veikiamų pagrindų.

10. Darbo sauga ir sandėliavimas

Cementinis produktas, sumaišytas su vandeniu, yra šarminis. Naudokite apsaugines pirštines, akinius, darbo drabužius ir dulkėms tinkamą kvėpavimo apsaugą. Patekus į akis, nedelsiant gausiai plaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Laikykite originalioje, sandarioje ir nepažeistoje pakuotėje, sausoje vietoje, nuo +5 °C iki +25 °C, apsaugotą nuo drėgmės.

11. Šaltinis

Gamintojas	BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 ■ywiec, Lenkija
Originalus dokumentas	BOLIX P bia■y - gamintojo lenkiškas techninių duomenų lapas
Šaltinio nuoroda	https://www.bolix.pl/download/514/karty-techniczne-ceramika/6130/karta-techniczna-bolix-p-bialy-3.pdf
Vertimo parengimo data	2026-07-23