

BOLIX GE

PASKIRTIS

BOLIX GE – pilkos spalvos gelinis elastingas C2TE klasės plytelių klijavimo mišinys vidaus ir lauko darbams. Tinka keraminėms, akmenų masės, klinkerio, betono, stiklo mozaikos ir spalvos pokyčiams nejautraus natūralaus akmenų plytelėms.

PAGRINDAI IR SRITYS

Naudojamas balkonams, terasoms, lodžijoms, drėgnoms patalpoms, šildomoms grindims ir sudėtingiems pagrindams. Tinka mineraliniams pagrindams, gipskartoniui, OSB, senai keraminei dangai ir suderinamoms hidroizolacijoms.

SAVYBĖS

Gelio technologija leidžia reguliuoti konsistenciją vandens kiekiu pagal darbų pobūdį. Mišinys pasižymi padidintu sukibimu, sumažintu slydimu ir pailgintu atviruoju laiku.

PARUOŠIMAS

Sausą mišinį berti į švarų vandenį ir maišyti lėtai maišykle iki vienalytės masės. Po brandinimo trumpai permaišyti. Nenaudoti papildomų priedų, išskyrus gamintojo aiškiai leidžiamus.

NAUDOJIMAS

Klijus paskleisti dantyta mentele. Plyteles įspausti ir sureguliuoti per atvirąjį laiką. Lauko zonose, drėgnose patalpose ir dideliame formatui užtikrinti beveik pilną klijų kontaktą su plytelės nugarėle.

TECHNINIAI DUOMENYS

Klasė C2TE pagal EN 12004. Spalva – pilka. Rekomenduojamas sluoksnio storis 2–15 mm. Orientacinės sąnaudos apie 1,3 kg/m² kiekvienam 1 mm sluoksnio. Darbo temperatūra +5 °C iki +25 °C. Atvirasis laikas apie 30 min., koregavimo laikas apie 20 min., paruošto mišinio naudojimo laikas iki 4 val.

KIETĖJIMAS IR EKSPLOATACIJA

Siūles glaistyti ir vaikščioti ne anksčiau kaip po maždaug 12 valandų. Visiška apkrova priklauso nuo sąlygų ir paprastai pasiekama per 3–14 dienų. Eksploatacinė temperatūra –30 °C iki +70 °C.

LAIKYMAS

Laikyti originalioje nepažeistoje pakuotėje sausoje vietoje, apsaugotą nuo drėgmės. Naudoti iki ant pakuotės nurodyto termino.

Informacinis vertimas pagal oficialų BOLIX GE techninių duomenų lapą. Originalas:
<https://www.bolix.pl/download/514/karty-techniczne-ceramika/6132/karta-techniczna-bolix-ge-3.pdf>