

# BOLIX KA 2,0 - techninių duomenų lapas

BOLIX KA 30 kg | lietuviškas informacinis vertimas

Versija: TDS 2018-01-03 | vertimas 2026-08-03 | Šaltinis: oficialus BOLIX S.A. dokumentas

## SVARBU

Tai lietuviškas informacinis vertimas, parengtas pagal oficialų BOLIX S.A. dokumentą. Tai nėra gamintojo patvirtintas lietuviškas originalas. Kilus neatitikimų, vadovaukitės aktualių oficialių originalu, produkto etikete ir tiekėjo nurodymais.

## Produkto identifikavimas

Produktas: BOLIX KA 2,0 - akrilinis plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas, „samanėlės“ (baranek) faktūra, apie 2,0 mm grūdelis

Pakuotė: 30 kg plastikinis kibiras

Oficialaus TDS atnaujinimo data: 2018-01-03

## Savybės ir paskirtis

Paruošta naudoti akrilinę tinko masę, skirta rankiniu arba mechanizuotu būdu formuoti apsaugines ir dekoratyvines plonasluoksnes dangas ant naujų ir esamų pastatų išorinių sienų bei patalpų viduje.

- Naudojama BOLIX išorinėse sudėtinėse termoizoliacinėse sistemose su polistireniniu putplasčiu, taip pat ant tinkamai paruoštų mineralinių pagrindų.
- Atspari atmosferos poveikiui, pasižymi mažu vandens įgeriamumu ir geru sukibimu su tinkamai paruoštu pagrindu.
- Galima tonuoti pagal gamintojo spalvyną; viename fasado plote naudoti tos pačios gamybos partijos medžiagą.

## Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti laikantis, lygus, sausas, švarus, be dulkių, riebalų, bitumo, druskų išnašų, biologinio užterštumo ir sukibimą mažinančių sluoksnių. Silpnus, atšokusius ar kreiduojančius sluoksnius pašalinti. Nelygumus ir defektus išlyginti tinkama BOLIX medžiaga ir išlaikyti jos technologinę pertrauką.

- Naujus mineralinius tinkus ir glaistus brandinti pagal jų techninius reikalavimus.
- Pagrindą gruntuoti BOLIX OP gruntu, parinktu tinko spalvai; gruntas turi visiškai išdžiūti.
- Skirtingo įgeriamumo ar spalvos pagrindai turi būti suvienodinti.

## Produkto paruošimas

Prieš naudojimą visą kibiro turinį kruopščiai išmaišyti lėtai maišytuvu iki vientisos konsistencijos. Į produktą nedėti cemento, smėlio ar kitų medžiagų.

Karštuoju laikotarpiu gamintojas leidžia konsistenciją koreguoti švariu vandeniu – ne daugiau kaip 400 ml vienam 30 kg kibirui. Į visus tai pačiai plokštumai skirtus kibirus įpilti vienodą vandens kiekį ir vienodai išmaišyti.

# **BOLIX KA 2,0 - techninių duomenų lapas**

BOLIX KA 30 kg | lietuviškas informacinis vertimas

Versija: TDS 2018-01-03 | vertimas 2026-08-03 | Šaltinis: oficialus BOLIX S.A. dokumentas

## **Tinko dengimas**

Tinko masę tolygiai paskleisti nerūdijančio plieno glaistykle grūdelio storiu. Medžiagos perteklių nuimti ta pačia glaistykle. Dirbti nepertraukiamai, taikant „šlapias ant šlapio“ principą, kad nesusidarytų matomų sandūrų.

Mechanizuotai dengti tik tinkama įranga ir pagal įrangos bei gamintojo rekomendacijas. Darbo pertraukų vietas planuoti architektūrinėse ribose.

## **Faktūros formavimas**

Kai paviršius nebelimpa prie įrankio, faktūrą formuoti plastikine glaistykle tolygiais apskritiminiais judesiais. Įrankį laikyti plokščiai, reguliariai valyti nuo perteklinės medžiagos.

## **Darbo sąlygos ir rekomendacijos**

Oro ir pagrindo temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C

Santykinė oro drėgmė: ne daugiau kaip 80 %

Darbų metu ir stingimo laikotarpiu paviršių saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus, rūko, stipraus vėjo ir per didelio oro drėgnio. Naudoti fasadų uždangas. Žema temperatūra ir didelė drėgmė ilgina džiūvimą.

- Vienoje ištisinėje plokštumoje naudoti vienodos partijos tinką; skirtingų partijų medžiagą prieš darbą tarpusavyje sumaišyti.
- Nedengti ant išalusio, šlapio ar perkaitusio pagrindo.
- Šviežiai užterštus įrankius ir paviršius plauti vandeniu; sukietėjusią medžiagą šalinti mechaniškai.

## **Įrankiai**

- Lėtai maišytuvas su tinkamu antgaliu.
- Nerūdijančio plieno glaistyklė ir plastikinė faktūravimo glaistyklė.
- Mechanizuoto dengimo įranga, jei pasirenkamas purškimo būdas.

## **Techniniai duomenys**

Faktūra / grūdelis: „samanėlė“ (baranek), apie 2,0 mm

Tankis: apie 1,92 g/cm<sup>3</sup>, leistinas nuokrypis ±10 %

Šilumos laidumo koeficientas  $\lambda$ :  $\leq 0,67 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Vandens garų difuzijos varžos koeficientas  $\mu$ :  $\leq 200$

Vandens garų pralaidumas: V2 kategorija pagal PN-EN ISO 7783-2

Vandens įgeriamumas: W3 kategorija pagal PN-EN 1062-3

Minimalus džiūvimo laikas: ne trumpiau kaip 24 val., esant normalioms sąlygoms

Apytikslė išeiga: apie 2,8-3,4 kg/m<sup>2</sup>; faktinė išeiga priklauso nuo pagrindo, dengimo ir faktūravimo

## **Pakuotė, transportavimas ir laikymas**

Vieneto masė: 30 kg

# BOLIX KA 2,0 - techninių duomenų lapas

BOLIX KA 30 kg | lietuviškas informacinis vertimas

Versija: TDS 2018-01-03 | vertimas 2026-08-03 | Šaltinis: oficialus BOLIX S.A. dokumentas

---

Padėklas: 24 kibirai; 720 kg neto

Laikymo temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C

Tinkamumo laikas: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos neatidarytoje originalioje pakuotėje

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, saugoti nuo šalčio, perkaitimo ir tiesioginių saulės spindulių.

## Sudėtis

Akrilinis rišiklis, natūralūs užpildai, modifikuojantys priedai, pigmentai ir biocidiniai priedai.

## Baigiamosios nuostatos

Šiame informaciniame vertime pateikti duomenys atitinka nurodytą oficialų BOLIX S.A. TDS. Darbus vykdyti pagal aktualų gamintojo dokumentą, produkto etiketę, projekto sprendinius ir statybos taisykles. Gamintojas neatsako už naudojimą ne pagal paskirtį arba sąlygomis, kurių jis nekontroliuoja.