

BOLIX MP KA 15

PASKIRTIS

Balta mineralinė plonasluoksnė tinko masė, skirta rankiniu būdu formuoti dekoratyvinę ir apsauginę „samanėlės“ struktūrą ant fasadų ir vidaus mineralinių paviršių.

PAGRINDAI

Tinka BOLIX ETICS sistemoms su EPS ir mineraline vata, taip pat betonui, cementiniam ir cementiniam-kalkiniam tinkui.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, lygus, švarus, be dulkių, riebalų, druskų ir silpnai sukibusių sluoksnių. Nevienodai sugeriančius pagrindus gruntuoti pagal BOLIX sistemos reikalavimus.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

Maišo turinį berti į švarų vandenį ir maišyti lėtai maišykle iki vientisos masės. Po trumpo brandinimo permaišyti dar kartą. Vandens kiekį parinkti pagal oficialų techninį lapą.

NAUDOJIMAS

Nerūdijančio plieno mentele paskleisti grūdėlio storio sluoksnį. Plastikine trintuve sukamaisiais judesiais formuoti vienodą „samanėlės“ faktūrą. Vieną plokštumą atlikti be technologinių pertraukų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Grūdėlių dydis apie 1,5 mm. Spalva balta. Darbo temperatūra +5 °C iki +25 °C. Orientacinės sąnaudos apie 2,0–2,7 kg/m². Paruošto mišinio naudojimo laikas iki maždaug 90 min. Minimalus džiūvimo laikas apie 24 val. Pakuotė 25 kg.

APSAUGA IR LAIKYMAS

Džiūstantį paviršių saugoti nuo lietaus, šalčio, tiesioginės saulės, stipraus vėjo ir per greito džiūvimo. Laikyti sausoje vietoje originalioje nepažeistoje pakuotėje.

Informacinis vertimas lietuvių kalba. Oficialus šaltinis:

<https://www.bolix.pl/download/512/karty-techniczne-tyunki-etics/6089/karta-techniczna-bolix-mp-ka-10.pdf>