

# BOLIX MP KA 30

## PASKIRTIS

Balta mineralinė plonasluoksnė tinko masė, skirta rankiniu būdu formuoti dekoratyvinę ir apsauginę „samanėlės“ struktūrą ant fasadų ir vidaus mineralinių paviršių.

## PAGRINDAI

Tinka BOLIX ETICS sistemoms su EPS ir mineraline vata, taip pat betonui, cementiniam ir cementiniam-kalkiniam tinkui.

## PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, lygus, švarus, be dulkių, riebalų, druskų ir silpnai sukibusių sluoksnių. Nevienodai sugeriančius pagrindus gruntuoti pagal BOLIX sistemos reikalavimus.

## MIŠINIO PARUOŠIMAS

Maišo turinį berti į švarų vandenį ir maišyti lėtai maišykle iki vientisos masės. Po trumpo brandinimo permaišyti dar kartą. Vandens kiekį parinkti pagal oficialų techninį lapą.

## NAUDOJIMAS

Nerūdijančio plieno mentele paskleisti grūdėlio storio sluoksnį. Plastikine trintuve sukamaisiais judesiais formuoti vienodą „samanėlių“ faktūrą. Vieną plokštumą atlikti be technologinių pertraukų.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Grūdėlių dydis apie 3,0 mm. Spalva balta. Darbo temperatūra +5 °C iki +25 °C. Santykinė oro drėgmė iki 80 %. Orientacinės sąnaudos apie 4,0–4,5 kg/m<sup>2</sup>. Minimalus džiūvimo laikas apie 24 val. Pakuotė 25 kg.

## APSAUGA IR LAIKYMAS

Džiūstantį paviršių saugoti nuo lietaus, šalčio, tiesioginės saulės, stipraus vėjo ir per greito džiūvimo. Laikyti sausoje vietoje originalioje nepažeistoje pakuotėje.

Informacinis vertimas lietuvių kalba. Oficialus šaltinis:

<https://www.bolix.pl/pl/produkt/chemia-budowlana-do-ocieplania-elewacji/tyunki-elewacyjne/tyunki-mineralne/bolix-mp-tynk-mineralny/#karta-tech>