

BOLIX MP R 25

PASKIRTIS

Balta mineralinė plonasluoksnė tinko masė, skirta rankiniu būdu formuoti dekoratyvinę ir apsauginę rievėtą „lietutis / kirmėlytė“ struktūrą ant fasadų ir vidaus mineralinių paviršių.

PAGRINDAI

Tinka BOLIX ETICS sistemoms su EPS ir mineraline vata, taip pat betonui, cementiniam ir cementiniam-kalkiniam tinkui.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, lygus, švarus, be dulkių, riebalų, druskų ir silpnai sukibusių sluoksnių. Nevienodai sugeriančius pagrindus gruntuoti pagal BOLIX sistemos reikalavimus.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

Maišo turinį berti į švarų vandenį ir maišyti lėtai maišykle iki vientisos masės. Po trumpo brandinimo permaišyti dar kartą. Vandens kiekį parinkti pagal oficialų techninį lapą.

NAUDOJIMAS

Nerūdijančio plieno mentele paskleisti grūdelio storio sluoksnį. Plastikine trintuve vertikaliais, horizontaliais arba sukamaisiais judesiais formuoti vienodą rievėtą faktūrą. Vieną plokštumą atlikti be technologinių pertraukų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Grūdelių dydis apie 2,5 mm. Spalva balta. Darbo temperatūra +5 °C iki +25 °C. Santykinė oro drėgmė iki 80 %. Orientacinės sąnaudos apie 2,7–3,2 kg/m². Minimalus džiūvimo laikas apie 24 val. Pakuotė 25 kg.

APSAUGA IR LAIKYMAS

Džiūstantį paviršių saugoti nuo lietaus, šalčio, tiesioginės saulės, stipraus vėjo ir per greito džiūvimo. Laikyti sausoje vietoje originalioje nepažeistoje pakuotėje.

Informacinis vertimas lietuvių kalba. Oficialus šaltinis:

<https://www.bolix.pl/pl/produkt/chemia-budowlana-do-ocieplania-elewacji/tyunki-elewacyjne/tyunki-mineralne/bolix-mp-tynk-mineralny/#karta-tech>