

BOLIX R - TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Plonasluoksnis akrilinis tinkas, „kirmėlytės“ faktūra, grūdelių dydis apie 2,5 mm

Versija: Originalas atnaujintas 2026-03-17; vertimas 2026-08-03 | Šaltinis:

<https://www.bolix.pl/download/685/karty-techniczne-sk/8711/bolix-r-karta-techniczna.pdf>

SVARBU

SVARBU. Tai lietuviškas informacinis vertimas, parengtas pagal oficialų BOLIX S.A. dokumentą. Tai nėra gamintojo patvirtintas lietuviškas originalas. Kilus neatitikimų, vadovaukitės aktualių oficialių originalų, produkto etikete ir tiekėjo nurodymais.

PRODUKTO SAVYBĖS

- padidintas atsparumas atmosferos poveikiui
- apsauga nuo dumblių ir grybelių augimo
- mažas vandens įgeriamumas, elastingumas ir didelis spalvų stabilumas
- plati spalvų gama, lengvas dengimas ir labai geros darbinės savybės
- BOLIX šiltinimo sistemų su EPS polistireninio putplasčio plokštėmis dalis

PASKIRTIS

BOLIX R - akrilinė tinkavimo masė, skirta rankiniu būdu formuoti apsauginę ir dekoratyvinę plonasluoksnę tinko dangą ant esamų ir naujai statomų pastatų išorinių sienų bei patalpų viduje.

- ETICS išorinių sienų šiltinimo sistemos su EPS polistireniniu putplasčiu
- mineraliniai pagrindai: betonas, cementinis ir cementinis-kalkinis tinkas

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Kai BOLIX R naudojamas kaip EPS šiltinimo sistemos baigiamasis sluoksnis, visa sistema iki armuotojo sluoksnio įrengiama pagal aktualią BOLIX IB/01 EPS instrukciją. Nešiltintas pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas ir nuvalytas nuo dulkių, riebalų, bitumo, dumblių bei kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Silpną ar atšokusį tinką ir senas dažų dangas pašalinti.

- įgeriantį pagrindą, ypač akytąjį betoną, gruntuoti BOLIX N
- nedidelius nelygumus išlyginti BOLIX U arba BOLIX SPN, didesnius - BOLIX W
- prieš tinkuojant pagrindą nugruntuoti BOLIX OP tinko gruntu, kurio spalva artima tinko spalvai

PRODUKTO PARUOŠIMAS

Pakuotėje yra paruoštas naudoti produktas. Prieš naudojimą visą pakuotės turinį kruopščiai išmaišyti lėtai maišytuvu iki vientisos konsistencijos. Ilgai maišyti nerekomenduojama, nes masė gali būti prisotinta oro.

SVARBU

Vasaros metu leidžiama skiesti švariu vandeniu - ne daugiau kaip 330 ml vienai 25 kg pakuotei. Į visas vienos darbo zonos pakuotes pilti vienodą vandens kiekį. Kitų medžiagų nedėti.

BOLIX R - TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Plonasluoksnis akrilinis tinkas, „kirmėlytės“ faktūra, grūdelių dydis apie 2,5 mm

Versija: Originalas atnaujintas 2026-03-17; vertimas 2026-08-03 | Šaltinis:

<https://www.bolix.pl/download/685/karty-techniczne-sk/8711/bolix-r-karta-techniczna.pdf>

DENGIMAS IR FAKTŪROS FORMAVIMAS

- masę paskleisti plonu, tolygiu sluoksniu lygia nerūdijančio plieno mentele
- perteklių nuimti iki grūdelio storio; surinktą medžiagą galima pakartotinai naudoti išmaišius
- faktūrą formuoti plastikine trintuve vertikaliais arba horizontaliais judesiais
- plastikinę trintuvę reguliariai valyti mentele nuo masės pertekliaus

DARBO PASTABOS IR REKOMENDACIJOS

- dideliems, saulės veikiamiems fasadams nerekomenduojamos tamsios spalvos, kurių HBW < 25; kai kurioms BOLIX Spectrum 300+ spalvoms rekomenduojami „cool pigmentai“
- nenaudoti vietose, kurias ilgai veikia vanduo ar užsilaikantis sniegas, ir ant nuo kapiliarinės drėgmės neapsaugotų pagrindų
- naują cementinį ar cementinį-kalkinį tinką brandinti ne trumpiau kaip 28 dienas
- vientisą paviršių tinkuoti nepertraukiamai, naudojant tos pačios gamybos partijos medžiagą
- dengimo ir džiūvimo metu saugoti nuo tiesioginės saulės, kritulių ir vėjo; ant pastolių naudoti apsauginius tinklus
- šviežiai padengto tinko nepurkšti vandeniu; prieš darbą patikrinti spalvos atitiktį užsakymui
- žema temperatūra, didelė drėgmė ir silpna oro cirkuliacija ilgina džiūvimą
- baigus darbą įrankius ir rankas plauti tekančiu vandeniu; patalpas vėdinti, kol nebeliks kvapo
- pradėtą pakuotę sandariai uždaryti ir sunaudoti kuo greičiau

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Saugoti akis ir odą. Patekus į akis, gausiai plauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Išsamesnė saugos informacija pateikta saugos duomenų lape.

REIKALINGI ĮRANKIAI

- lėtaeigis maišytuvas arba gręžtuvas (400-500 aps./min.) su krepšelio formos maišykle
- ilga ir trumpa nerūdijančio plieno mentelė, plastikinė trintuvė, glaistyklė, kibiras ir lipni juosta

TECHINIAI DUOMENYS

Parametrai galioja esant +23 (±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykinei oro drėgmei. Kitomis sąlygomis vertės gali kisti.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C

Santykinė oro drėgmė: iki 80 %

BOLIX R - TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Plonasluoksnis akrilinis tinkas, „kirmėlytės“ faktūra, grūdelių dydis apie 2,5 mm

Versija: Originalas atnaujintas 2026-03-17; vertimas 2026-08-03 | Šaltinis:
<https://www.bolix.pl/download/685/karty-techniczne-sk/8711/bolix-r-karta-techniczna.pdf>

Tūrinis tankis: apie 1,92 g/cm³ (±10 %)

Šilumos laidumo koeficientas λ : $\leq 0,67$ W/(m·K)

Vandens garų difuzijos varžos koeficientas μ : ≤ 200

Vandens garų pralaidumas pagal PN-EN ISO 7783-2: V2 kategorija

Vandens įgeriamumas pagal PN-EN 1062-3: W3 kategorija

Spalva: BOLIX KOLOR Spektrum 300+ paletė; kitos spalvos pagal užsakovo pavyzdį

Džiūvimo laikas: ne trumpiau kaip 24 val.

Pakuotė: 25 kg kibiras

Pakuočių kiekis / svoris ant padėklo: 33 vnt. / apie 825 kg

Tinkamumo laikas: 18 mėnesių; galiojimo data nurodyta ant pakuotės

Orientacinė išeiga: apie 3,0-3,5 kg/m²

LAIKYMAS

Laikyti nepažeistose, originaliai uždarytose pakuotėse nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Saugoti nuo stiprios saulės ir šalčio. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

SUDĖTIS

Akrilinis rišiklis, natūralus užpildas, modifikuojantys priedai, pigmentai ir biocidiniai priedai.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, tačiau nekontroliuoja jo paskirties ir naudojimo būdo. Ši informacija nepakeičia projektuotojo ir rangovo profesinio pasirengimo bei pareigos laikytis statybos darbų ir saugos reikalavimų. Kilus abejonių, atlikti bandymą arba kreiptis į BOLIX techninį skyrių. Paskelbus naują techninių duomenų lapą, ankstesnės versijos netenka galios.