

BOLIX UWM

PRODUKTO PASKIRTIS

BOLIX UWM – universalus klijavimo mišinys EPS, XPS ir mineralinės vatos plokštėms klijuoti bei armuotajam sluoksniui su stiklo pluošto tinkleliu įrengti ETICS fasadų šiltinimo sistemose. Taip pat tinka nedideliams mineralinių pagrindų nelygumams, maždaug iki 5 mm, išlyginti.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, lygus ir švarus, be dulkių, riebalų, bitumo, biologinės taršos ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Silpnus sluoksnius pašalinti. Stipriai įgeriančius pagrindus gruntuoti pagal BOLIX sistemos rekomendacijas. Abejotinais atvejais atlikti sukibimo bandymą.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

25 kg maišo turinį supilti į gamintojo techniniame lape nurodytą švaraus vandens kiekį ir maišyti lėtaeige maišykle iki vientisos konsistencijos. Po kelių minučių dar kartą išmaišyti. Papildomų medžiagų nedėti. Paruoštą mišinį sunaudoti maždaug per 1,5 valandos.

EPS IR XPS PLOKŠČIŲ KLIJAVIMAS

Klijus tepti juostiniu-taškiniu būdu arba dantytąja mentele, atsižvelgiant į pagrindo lygumą. Prispaudus plokštę klijai turi padengti ne mažiau kaip 40 % jos paviršiaus. Klijų sluoksnio storis neturi būti pernelyg didelis; plokštės klijuoti perslenkant siūles.

MINERALINĖS VATOS KLIJAVIMAS

Ant mineralinės vatos pirmiausia įtrinti ploną kontaktinį mišinio sluoksnį, o pagrindinį klijų sluoksnį tepti „šlapias ant šlapio“ principu. Tinka fasadinėms ir lamelinėms mineralinės vatos plokštėms pagal pasirinktos BOLIX ETICS sistemos reikalavimus.

ARMUOTOJO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS

Ne anksčiau kaip po maždaug 48 valandų nuo plokščių priklijavimo, įrengus mechaninius tvirtinimo elementus ir pašalinus nelygumus, užtepti tolygų mišinio sluoksnį. Į šviežią mišinį pilnai įterpti stiklo pluošto tinklelį, gretimas juostas perdengti ne mažiau kaip 10 cm ir išlyginti paviršių.

DARBO SĄLYGOS

Naudoti nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, kai santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 80 %. Šviežią sluoksnį saugoti nuo tiesioginės saulės, kritulių ir stipraus vėjo. Žema temperatūra ir didelė drėgmė ilgina džiūvimo laiką.

TECHNINIAI DUOMENYS

Pakuotė: 25 kg. Spalva: pilka. Piltinis tankis: apie 1,62 g/cm³. Paruošto mišinio tinkamumo laikas: iki 1,5 val. Naudojimo temperatūra: +5 °C iki +25 °C. Minimalus laikas iki kitų darbų: apie 48 val. Orientacinės sąnaudos: EPS/XPS klijavimui ≥ 4,0 kg/m²; mineralinės vatos klijavimui ≥ 5,0 kg/m²; armuotajam sluoksniui apie 4,0–4,5 kg/m².

LAIKYMAS IR SAUGA

Laikyti originaliose nepažeistose pakuotėse, sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C, saugoti nuo drėgmės ir laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Produktas cementinis ir šarminis; naudoti apsaugines pirštines, akių ir kvėpavimo takų apsaugą.

Informacinis vertimas į lietuvių kalbą pagal oficialų BOLIX UWM techninių duomenų lapą. Originalas: <https://www.bolix.pl/download/518/karty-techniczne-kleje-etics/6161/karta-techniczna-bolix-uwm-2.pdf>