

BOLIX UZB

PASKIRTIS

BOLIX UZB – baltas žieminis universalus klijavimo mišinys su armuojančiais mikropluoštais, skirtas EPS plokštėms klijuoti ir armuotajam sluoksniui su stiklo pluošto tinkleliu įrengti ETICS sistemose.

SAVYBĖS

Baltos spalvos, sustiprintas mikropluoštu, gerai sukimba su mineraliniais pagrindais ir EPS, laidus vandens garams. Tinka darbams nuo +3 °C, šiltinimo sistemų remontui ir sprendimams „šiltinimas ant šiltinimo“.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, be dulkių, riebalų, bitumo, biologinės taršos ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Silpnus sluoksnius pašalinti, stipriai įgeriančius pagrindus gruntuoti pagal BOLIX sistemos reikalavimus.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

25 kg sauso mišinio supilti į 5,25–5,75 l švaraus vandens. Maišyti lėtai maišykle iki vientisos konsistencijos, palikti maždaug 5 minutėms ir dar kartą permaišyti. Papildomų medžiagų nedėti.

EPS PLOKŠČIŲ KLIJAVIMAS

Klijus tepti juostiniu-taškiniu arba ištisiniu dantytos mentelės būdu. Prispaudus plokštę, klijai turi padengti ne mažiau kaip 40 % paviršiaus. Plokštes klijuoti perslenkant siūles.

ARMUOTOJO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS

Ant tinkamai paruošto EPS užtepti 3–4 mm mišinio sluoksnį, į šviežią mišinį pilnai įterpti stiklo pluošto tinkelį. Gretimas juostas perdengti ne mažiau kaip 10 cm. Bendras sluoksnis paprastai 3–5 mm, sustiprintuose sprendimuose iki 6 mm.

DARBO SĄLYGOS

Oro ir pagrindo temperatūra nuo +3 °C iki +25 °C, santykinė oro drėgmė iki 80 %. Praėjus maždaug 8 valandoms temperatūra gali trumpam nukristi iki –5 °C. Šviežią sluoksnį saugoti nuo saulės, kritulių, stipraus vėjo ir šalčio.

TECHNINIAI DUOMENYS

Pakuotė: 25 kg. Vandens kiekis: 5,25–5,75 l / 25 kg. Tūrinis tankis apie 1,53 g/cm³. Paruošto mišinio tinkamumo laikas iki 1,5 val. Šilumos laidumo koeficientas $\lambda \leq 0,78 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$. Difuzinio pasipriešinimo koeficientas $\mu \leq 25$. Džiūvimo laikas: ne mažiau kaip 48 val. prie +5...+25 °C ir ne mažiau kaip 72 val. prie +3...+5 °C. Sąnaudos EPS klijavimui ir armuotajam sluoksniui – nuo 4,0 kg/m².

LAIKYMAS

Laikyti originaliose nepažeistose pakuotėse, sausoje vietoje, saugoti nuo drėgmės ir šalčio. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Informacinis vertimas pagal oficialų BOLIX UZB techninių duomenų lapą. Originalas:

<https://www.bolix.pl/download/518/karty-techniczne-kleje-etics/6163/karta-techniczna-bolix-uzb-2.pdf>