

BOLIX WM

PRODUKTO SAVYBĖS

- Geras sukibimas su mineraliniais pagrindais ir mineraline vata.
- Labai geros darbo savybės.
- Tinka fasadinėms ir lamelinėms mineralinės vatos plokštėms.
- Naudojamas ir klijavimui, ir armuotajam sluoksniui.

PASKIRTIS

BOLIX WM - klijavimo ir armavimo mišinys, skirtas stiklo pluošto tinkleliui įterpti armuotajame sluoksnyje ETICS sistemose bei fasadinėms ir lamelinėms mineralinės vatos plokštėms klijuoti prie tipinių mineralinių pagrindų: betono, mūro, cemento ir cemento-kalkių tinko. Taip pat gali būti naudojamas nedidelėms, iki 5 mm, mineralinių pagrindų nelygumams išlyginti prieš dažymą ar plonasluoksnį tinkavimą.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti laikantis, lygus, sausas ir švarus, be dulkių, riebalų, bitumo, dumblių ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Silpnus tinkus, atšokusias dangas ir nesurištas daleles pašalinti. Stipriai įgeriančius pagrindus gruntuoti BOLIX N, lygius paviršius - BOLIX BETOGRUNT. Didesnius nelygumus taisyti BOLIX W arba BOLIX WB. Ant abejotinių pagrindų atlikti sukibimo bandymą.

PLOKŠČIŲ PARUOŠIMAS IR KLIJAVIMAS

Prieš tepant klijus mineralinės vatos plokštės paviršių plonai pertrinti mišiniu. Juostiniu-taškiniu būdu aplink plokštės kraštą tepti 3-6 cm pločio juostą, o viduryje - ne mažiau kaip tris mišinio plotelius. Prispaudus klijai turi padengti ne mažiau kaip 40 % plokštės paviršiaus, sluoksnis neturi būti storesnis kaip 10 mm. Ant lygaus pagrindo galima naudoti dantytąją mentelę 10-12 mm. Plokštės klijuoti perslenkant siūles.

ARMUOTOJO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS

Ne anksčiau kaip po 48 valandų nuo plokščių priklijavimo, įrengus mechaninius tvirtinimo elementus ir nušlifavus nelygumus, visą plokščių paviršių plonai pertrinti BOLIX WM. Ant šviežio sluoksnio užtepti 3-4 mm mišinio sluoksnį, įterpti stiklo pluošto tinkelį ir išlyginti. Gretimas tinklelio juostas perdengti ne mažiau kaip 10 cm. Galutinis armuotojo sluoksnio storis turi būti 3-5 mm, tinkelis turi būti visiškai padengtas.

PRODUKTO PARUOŠIMAS

25 kg maišo turinį supilti į 5,0-5,25 l švaraus vandens ir maišyti lėtaeige maišykle iki vientisos konsistencijos. Palikti 5 minutėms ir dar kartą išmaišyti. Kitų medžiagų nedėti. Kiekvienam maišui naudoti tokį patį vandens kiekį.

DARBO SĄLYGOS IR REKOMENDACIJOS

Naudoti nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, kai santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 80 %. Šviežią sluoksnį saugoti nuo tiesioginės saulės, kritulių ir stipraus vėjo. Nedirbti ant kapiliarinės drėgmės veikiamų pagrindų. Cemento ir cemento-kalkių tinkus brandinti ne mažiau kaip 28 dienas. Žema temperatūra ir didelė drėgmė ilgina džiūvimą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Naudojimo ir kietėjimo temperatūra: +5 °C iki +25 °C. Santykinė oro drėgmė: iki 80 %. Piltinis tankis: apie 1,68 g/cm³ (±10 %). Spalva: pilka. Paruošto mišinio tinkamumo laikas: iki 1,5 val. Šilumos laidumo koeficientas λ : $\leq 0,78$ W/(m·K). Vandens garų difuzijos koeficientas μ : ≤ 25 . Džiūvimo ir kietėjimo laikas: ne mažiau kaip 48 val. Pakuotė: 25 kg. Ant padėklo: 48 maišai / apie 1200 kg. Tinkamumo laikas: 12 mėnesių.

ORIENTACINĖS SĄNAUDOS

Klijuojant juostiniu-taškiniu būdu: $\geq 4,0$ kg/m². Klijuojant dantytąją mentelę: $\geq 5,0$ kg/m². Įrengiant armuotąjį sluoksnį: $\geq 4,5$ kg/m². Faktinės sąnaudos priklauso nuo pagrindo lygumo, plokščių paviršiaus ir armuotojo sluoksnio storio.

BOLIX WM

LAIKYMAS IR SUDĖTIS

Laikyti nepažeistose originaliose pakuotėse nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, saugoti nuo drėgmės ir laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtis: sausas hidraulinių rišiklių, polimerų, smulkiagrūdžių mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų mišinys.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Produktas yra šarminis. Saugoti akis ir odą. Patekus į akis, nedelsiant gausiai plauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Išsamios saugos priemonės pateiktos saugos duomenų lape.

Informacinis vertimas į lietuvių kalbą pagal oficialų BOLIX WM techninių duomenų lapą, atnaujintą 2018-11-05. Originalas: <https://www.bolix.pl/download/518/karty-techniczne-kleje-etics/6162/karta-techniczna-bolix-wm-2.pdf>