

BOLIX ZW

PRODUKTO SAVYBĖS

- Labai geras sukibimas su mineraliniais pagrindais ir mineraline vata.
- Labai geros darbo savybės.
- Tinka įprastos struktūros ir lamelinėms mineralinės vatos plokštėms.

PASKIRTIS

BOLIX ZW - klijavimo mišinys fasadinėms mineralinės vatos plokštėms, turinčioms laminarinę arba lamelinę struktūrą, klijuoti ETICS išorinių sienų šiltinimo sistemose prie tipinių mineralinių pagrindų: betono, mūro, akytojo betono, cementinio ir cemento-kalkių tinko. Taip pat tinka vienpusio frezavimo lamelinės vatos plokštėms tvirtinti prie lubų BOLIX IZO-STROP sistemoje. Nenaudoti armuojamajam sluoksniui formuoti.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti laikantis, lygus, sausas ir švarus, be dulkių, riebalų, bitumo, dumblių bei kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Silpnus tinkus, atšokusias dažų dangas ir nesurištas mūro daleles pašalinti. Stipriai įgeriančius pagrindus gruntuoti BOLIX N, lygius paviršius - BOLIX BETOGRUNT. Didesnius nelygumus taisyti BOLIX W arba BOLIX WB. Ant abejotinių pagrindų atlikti sukibimo bandymą.

PRODUKTO PARUOŠIMAS

25 kg maišo turinį supilti į indą su 4,8-5,3 l švaraus vandens ir maišyti lėtai maišykle iki vientisos konsistencijos. Palikti 5 minutėms, po to dar kartą išmaišyti. Mišinys paruoštas naudoti. Kitų medžiagų nedėti.

NAUDOJIMAS

Prieš dengiant klijus mineralinės vatos plokštės paviršių plonai pertrinti klijų mišiniu. Juostinis-taškinis metodas: aplink plokštės kraštą užtepti 3-6 cm pločio juostą, o viduryje - ne mažiau kaip tris 5 × 10 cm plotelius. Prispaudus klijai turi padengti ne mažiau kaip 40 % plokštės ploto, sluoksnis neturi viršyti 10 mm. Šukinis metodas: ant lygaus pagrindo visą plokštę pertrinti plonu mišinio sluoksniu, tada užtepti klijus 10-12 mm dantytą mentele. Plokštės klijuoti perslenkant siūles. Po ne mažiau kaip 48 valandų galima šlifuoti nelygumus ir tvirtinti mechaniniais tvirtinimo elementais, jei tai numatyta projekte.

DARBO REKOMENDACIJOS

Nedirbti ant kapiliarinės drėgmės veikiamų pagrindų. Langus, duris ir kitas detales apsaugoti. Šviežius cemento ir cemento-kalkių tinkus brandinti ne mažiau kaip 28 dienas. Darbų metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių ir stipraus vėjo; ant pastolių naudoti apsauginius tinklus. Žema temperatūra ir didelė drėgmė ilgina džiūvimo laiką. Baigus darbą įrankius ir rankas nuplauti vandeniu.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Produktas yra šarminis. Saugoti akis ir odą. Patekus į akis, nedelsiant gausiai plauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Išsamios saugos priemonės pateiktos saugos duomenų lape.

TECHNINIAI DUOMENYS

Naudojimo ir kietėjimo temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C. Santykinė oro drėgmė: iki 80 %. Piltinis tankis: apie 1,78 g/cm³ (±10 %). Spalva: pilka. Paruošto mišinio sunaudojimo laikas: iki 1 valandos. Džiūvimo ir kietėjimo laikas: ne mažiau kaip 48 valandos. Pakuotė: 25 kg. Ant padėklo: 48 maišai / apie 1200 kg. Tinkamumo laikas: 12 mėnesių. Orientacinės sąnaudos: juostiniu-taškiniu metodu ≥ 4,0 kg/m²; šukiniu metodu ≥ 5,0 kg/m².

LAIKYMAS IR SUDĖTIS

Laikyti nepažeistose originaliose pakuotėse nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, saugoti nuo drėgmės ir laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtis: sausas hidraulinių rišiklių, polimerų, smulkiagrūdžių mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų mišinys.

BOLIX ZW

Informacinis vertimas į lietuvių kalbą pagal oficialų BOLIX techninių duomenų lapą, atnaujintą 2017-10-04. Šaltinis: BOLIX S.A., bolix.pl.